

**Sika® Primer-290 DC**

Środek gruntujący drewniane klepki pokładowe przed ich wklejeniem i uszczelnieniem

## Charakterystyka Techniczna Produktu

Charakterystyka chemiczna	Rozpuszczalnikowa mieszanina żywicy poliuretanowej
Kolor	Przezroczysty o żółtawym zabarwieniu
Gęstość (CQP <sup>1</sup> 006-3 / ISO 2811-1)	ok. 1,0 kg/l
Lepkość <sup>2</sup> (CQP 029-3 / ISO 3219)	ok. 20 mPas
Temperatura zapłonu (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4 °C
Zawartość części stałych	34%
Temperatura nakładania	+10 °C do +40 °C
Sposób nakładania	Pędzlem, filcem, natryskowo
Zużycie	ok. 100-200ml na m <sup>2</sup>
Czas schnięcia <sup>2/3)</sup>	w temp. powyżej 15°C w temp. poniżej 15°C maksimum
Przechowywanie	W szczelnych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu
Okres przydatności do użycia <sup>4)</sup> (CQP 016-2)	12 miesięcy

<sup>1)</sup> CQP = Corporate Quality Procedure<sup>2)</sup> 23 °C/50% w.w.<sup>3)</sup> W szczególnych zastosowaniach temperatura i czas schnięcia mogą być różne<sup>4)</sup> Składowanie w temp. poniżej 25°C w nieotwartych, oryginalnych opakowaniach - data ważności produktu na opakowaniu**Opis**

Sika® Primer-290 DC jest przezroczystą substancją o żółtawym zabarwieniu, niskiej lepkości, wiążącą pod wpływem wilgoci. Służy do wstępnego przygotowania drewnianych klepek pokładowych, które mają być przyklejone klejem Sikaflex® -298 lub uszczelnione Sikaflex® -290 DC

Sika® Primer-290 DC produkowany jest według systemu ISO 9001 / 14001, gwarantującego wysoką jakość materiału.

**Zastosowanie**

Sika® Primer-290 DC stosuje się na następujące powierzchnie:

- Tik
- Mahoń
- Sosna oregońska
- Korek
- GRP (laminat poliestrowy)

Produkt ten jest przeznaczony tylko dla doświadczonych i profesjonalnych użytkowników. Testy aktualnych łączonych powierzchni w panujących warunkach winny być przeprowadzone w celu zapewnienia przyczepności oraz kompatybilności materiałów.

**Sposób nakładania**

Klepki pokładowe muszą być suche, czyste, wolne od rdzy, kurzu i tłuszczu.

Sika® Primer-290 DC należy nakładać czystym pędzlem; bardzo dokładnie, jednokrotnie, w formie cienkiej, jednorodnej warstwy. Należy odczekać minimum 30 minut, przed przystąpieniem do stosowania produktów Sikaflex®. Zwracać szczególną uwagę na to, aby nakładać warstwę jednakowej grubości.

Natychmiast po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć.



### Ważne uwagi

Produkt zżelowany lub rozwarstwiony nie nadaje się do użytku

### Dodatkowe informacje

Na życzenie dostępne są następujące publikacje:

- Przewodnik Przygotowania Powierzchni
- Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

### Opakowania

Puszka	30ml
	250ml
	1000ml

### Ważne

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. W praktyce wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

### Zdrowie i bezpieczeństwo

Informacje i zalecenia dotyczące bezpiecznego przetwarzania, składowania i likwidacji środków chemicznych, zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Karta ta zawiera także informacje o własnościach fizycznych materiału, oraz pozostałe dane ekologiczne, toksykologiczne i ogólnego przeznaczenia.

### Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl), które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

Dodatkowe informacje dostępne na:  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika Poland Sp. z o.o.  
Siedziba Firmy  
Karczunkowska 89  
PL 02-871 Warszawa  
tel: +48 22 310 07 00  
fax: +48 22 310 08 00

Centrala Industry  
Biuro Kraków  
Łowińskiego 40  
PL 31-752 Kraków  
tel: +48 12 644 04 92  
fax: +48 12 644 16 09

